

Müxtəlif aşqarlar paketi əsasında Bakı neftlərindən alınan mühərrik yağılarının xassələrinin müqayisəsi

V.M. Abbasov, k.e.d.,
 S.E. Abdullayev, t.üfd.,
 Y.H. Yusifov, k.e.n., B.M. Əliyev, f.e.n.,
 F.F. Məmmədov, t.e.n., A.F. Abbasova,
 R.Z. Həsənova, t.e.d.,
 S.B. Loğmanova, t.üfd.,
 N.D. Nəbiyeva, E.S. Abdullayev, t.e.d.
 Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
 e-mail: lab.21@mail.ru

Səvərəti vətənən qoruyucu xassələrinin müxtəlif aşqarlar paketlərinin müqayisəsi

B.M. Abbasov, d.xn., C.S. Abdullayev, d.f.t.n., Y.G. Yusifov, k.xn., B.M. Alier, k.f.n., F.F. Məmmədov, k.t.n., A.F. Abbasova, P.R. Gəsənova, d.tn., S.B. Loğmanova, d.f.t.n., N.D. Nəbiyeva, E.S. Abdullayev, d.tn.
 İstiqamət neftmeximiklər proseslərə

Klavişlər: maslo, prisadok, kompozisiya prisadok, indeks vixrosti, termookisilennaya stabiliti.

Privedenyye rezul'tatyati issledovaniy po polucheniyu obrazov masel tipa 15W-40 iz bakiñskoy balakhanyoil nefti i smesi maloparafinistix azerbaidžanskix nefti s ispol'zovaniem paketa novix zarubежnykh prisadok, imeyushchix nevysokuyu sulfatitnu zolost'yu. Privedenyye kachestva bazovix komponentov zarubежnykh viskoznykh prisadok (Acube, Japan) i koncentratorov zarubежnykh prisadok (Lubrizol, USA). Privedot'sya kachestva obrazov pochtych motornych masel (SAE 15W-40) s sulphatedash of 0.68-1.72 %.

Pokazano, cto posle okisleniya ukazannykh obrazov (po metodu DK-2HAMI, 200 °C, 40 ch) kolichestvo osadka sostavlyalo 0.13-0.29 % (pri norme 0.5 %), i priravlenye vixrosti pri 100 °C sotsvetstvovo 8.9-26.94 %, te, oni s bol'sim zapasom vyderzhali ispitaniye i obrazovy po klassifikatsii API sotsvetuyut gruppue SE/CC (gruppa G).

Quality comparison of engine oils from Baku petroleum with various additive packages

V.M. Abbasov, Dr. in Ch. Sc., S.E. Abdullayev, Ph. Dr. in Tech. Sc., Y.G. Yusifov, Cand. in Ch. Sc., B.M. Alier, Cand. in Phy. Sc., F.F. Məmmədov, Cand. in Tech. Sc., A.F. Abbasova, R.Z. Həsənova, Dr. in Tech. Sc., S.B. Loğmanova, E.S. Abdullayev, Dr. in Tech. Sc. Institute of Petrochemical Processes

Keywords: oil, additives, additive composition, viscosity index, thermal-oxidative stability.

The paper deals with the investigation results on obtaining the samples of 15W-40 type oils from Baku Balakhany petroleum and mixture of less-paraffinic Azerbaijani oils using up-to-date foreign additive packages with low sulphated ash. The qualities of base components of foreign viscous additives (Acube, Japan) and the concentrates of foreign additives (Lubrizol, USA), as well as the qualities of samples of obtained engine oils (SAE 15W-40) with sulphated ash of 0.68-1.72 % are presented.

It is shown that after samples oxidation (by the method of DK-2HAMI, 200 °C, 40 hours), the sedimentation quantity was equal to 0.13-0.29 % (at the rate of 0.5 %), and the incremental increase of viscosity in 100 °C comprised 8.9-26.94 %, i.e. they meet the demands and according to API classification, the samples correspond to SE/CC group (G group).

Açar sözler: yağı, aşqar, aşqarlar kompozisiyası, özlük indeksi, oksidlaşmaya qarşı davamlılıq.

vi adədi yüksək (73-180 mg KOH/g) olmaqla sulfat külliyyü 0-15 %-ə qədərdir. Əlavənin miqdarı yağın API üzrə növündən asılıdır: CC - 2.4 %, CD - 4.8 %, CF - 7.7 %. Əlavənin maksimal miqdarı 10.2 %-dır [4]. Paketlərin Zn-in miqdarı 1.0-2.53 %, Ca - 1.6-6.45 %, P - 0.8-2.16 % təşkil edir. Bu elementlər yağın sürükü qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Məsələn, fosfor metalla kimiyə əlaqəyə girəndə orma temperaturu metalda daha yüksək olan fosfir alır. Kükürd metalla aşınma və korroziyanın qarşısını alan kompleks birləşmə omla gatır. Kükürdün miqdarı məhdudlaşdırılır, belə ki, kükürd külliyyü 0.4-dən az olmamalı, yüksək markalı yağı üçün isə 1.15-1.65 % kütlə təşkil etməlidir [5-8]. Siyirılma səleyhin xassələrinin yaxşılaşdırılması üçün yağılara xlor, fosfor, kükürd və sink tərkibli birləşmələr əlavə edilir.

Ca mövcudluğunda yaxı-dispersləşmə aşqarlarların miqdardını təyin etməyə imkan verir. Mürikəkəb tərkibli mühərrik yağı yanaraq, ətraf mühiti da çırkləndirir və İsləmşəq qazın bütün külli çıxmalarının 1/3-ni təşkil edir [7]. Buna görə da aşqarların çoxu paket şəklində buraxılır, onlar da baza komponenti ilə qarışdırılır.

Aşqarlar paketinin tərkibinə yeyilmə, oksidlaşmə, köpüklənmə əleyhinə, yuyucu və dispersləşmədən aşqarları, sürütünna modifikasiatorları, korroziya inhibitorları daxildir. Aşqarlar yağı daqiq resepturyaya əsasən əlavə edilir. Yağılar 1.5 il saxlanımda aşqarların keyfiyyət göstəriçisi 20-30 % aşağı düşür, hidrolitik və kolloid stabililiyi ilə əlaqədar yağıların termoooksidləşmə davamlılığı azalır.

Karbürator və dizel mühərriklərində az külliyyə yağı aşqarlarının başqa aşqarlarla kompozisiyaları istifadə edilir. Bu halda külən ümumi miqdari azalır [2, 3]. Yağılda külən adədinin azaldılması üçün yüksəkkeyfiyyəti yuyucu dispersant və külsüz antioksidislərdən ibarət aşqarlar paketləri işlənilərə hazırlanır. Onlar müxtəlif aşqarlar uyğunluğunu malikdir [4].

Bəzə ki, tərkibində metal yuyucu əlavələri, korroziya inhibitorları, yeyilmə əleyhinə aşqarlar olan WFY E (2001-2010)-1 universal aşqarlar paketləri mövcuddur. Paketin miqdarı additiv əsaslı təyin edilir, SAE-30, -40, -50 və 15W/40 yağılarının hazırlanması və API tsəsnifikasi üzrə I və II qrup yağıların qarışdırılması üçün uygundur; paket özlülük indeksi (Öl) modifikasiator və dispersant da əlavə olunur. Bu paketlərin qələ-

Tədqiqatlar göstərib ki, əsaslı əsaslı təmizləmədən sonra Bakının Balaxanı neftindən baza yağı alımb, onun üçün PA-2600 (Belarus) və CCK-400D suksinimid özlülük aşqaralarının kompozisiyası seçilib, SAE 15W-40 və API SD/CB (B qrupu) tripli yağlar alımb, yağı sulfat külliyyü 1.7-1.8 % təşkil edir [10].

Məqalədə Bakının Balaxanı yağı neftindən və azparafinil Azərbaycan neftləri qarışığından alınmış yağı, sulfat külliyyü aşağı olan xarici aşqarlar əlavə etməklə SAE 15W-40 tripli yağı alınması tədqiq edilib.

M 8 baza yağı (v_{100} - 8.72 mm²/s, Öl - 63.6) Bakı neftindən alınmış I komponentin (80 %) Bakı azparafinil neftlərindən alınmış II komponentin (20 %) kompaundlaşdırılması ilə alımb. Alınmış baza yağının keyfiyyət göstəriciləri cədvəl 1-də verilir.

Kinematik özlülükün və Öl-nin yüksəldilməsi üçün alınmış baza yağına 4 % Acubel (Yaponiya) özlülük aşqarı əlavə edilib, nticədə v_{100} - 12.9-13.0 mm²/s, Öl - 112.7-119.8 olan yağı alımb.

Cədvəl 1-də işlədiilmiş baza komponentlərinin və müqayisə üçün xarici SN-150, VHVI-4 sintetik yağıların xassaları verilib. SN-150 baza yağı - II qrupa aid (Öl 95) solvent prosesinin yağıdır, tərkibində naften, izoparafin və n-parafin var, aromatik karbohidrogenlər (KH) yoxdur. VHVI-4 baza yağı - sintetik yağıdır (Öl 130). Hazırda II, III, IV və V qrup yağılar sintetik, I qrup isə mineral yağılar sayılır [8].

Cədvəl 2-də istifadə olunmuş xarici özlülük aşqarlarının (Acube V 5040) və Lubrizol (ABS) aşqarlar kompozisiyalarının xassələri və tərkibi verilib, KH tərkibi öyrənilib. Onların KH tərkibi (C/H), aromatik və başqa tsiklik KH-lərin tərkibinin az olması (konsentratın aromatiklik

Yağların adı	Sixlıq, 20 °C-də, kg/m²	Kinematik özlülük, mm³/s: 40 °C-də	100 °C-də	Özlülük indeksi
I komponent, Bakı neftlərindən	899.6-900	62.1-65.0	7.65-7.8	62.1-65.0
II komponent, azparafinil neftlərin qarışığından	900-917	238.8-275.0	16.0-17.0	51.03-56.50
I+II komponentlər (80:20 nisbatında)	900	85.69	8.72	63.6
SN-150 - selevit təmizləmədən alınmış yağı	877.0*	30.0	6.0	95
VHVI-4 karbohidrogen sintetik yağı	828.0*	20.0	4.0	130


*15 °C-də sixlıq

AZƏRBAYCAN NEFT TƏSƏRRÜFATI


Azərbaycan neftməximiklər vətənən qoruyucu xassələrinin müxtəlif aşqarlar paketlərinin müqayisəsi

120 il / 11'2019

Qeyd: H_u – atomatik strukturlarda hidrojenin payı; H_{α} – CH_3 , CH_2 və CH α -əxviyatlarda aromatik nüvəyə görə hidrojenin payı; H_{sat} , H_{parf} – uyğun olaraq hafif və parafin strukturlarında hidrojenin payı; H_{γ} – CH_3 -əxviyatlarda hidrojenin payı; f_a – atomatiklilik derecesi; L – izoparafin indeksi.



Sakil 1. Aclube V 5040 özlülük asqarının PMR-spektri



Şekil 2. Lubrizol aşqarlar konsentratının PMR-spektri

Şekil 1 və 2-də özlülük aşşarlarının (Aclube və Lubrizol) PMR-spektrləri verilmiş, onlardan KH-1-lrin tərkibi göstərilmişdir. Bu aşşarların aromatiklik dərəcəsi çox aşağıdır ($f_a = 0.03 - 0.35$). Hidrogenin struktur qruplarında aşşar parafin (55.7-56.5 %) və izoparafinlərin (29.2-29.6 %) miqdəri yüksəkdir.

Cədvəl 3-də yağ nümunələrinin tərkib və xassələri verilib. 173, 174, 177, 178 №-li nümunələr SAE 15W-40, 175 isə SAE 15W-30 özlülük sınıfına aiddir.

Nümunələr özlülük təsnifatına görə SAE 15W-40 yağı uyğun gəlir, yəni onların 100°C də kinematik özlülüyü $12\text{--}13.64 \text{ mm}^2/\text{s}$ -dir. Tərkibində Lubrizol aşqarlar koncentrasi olaraq

Göstericiler	Nüմuna 1 (№ 173)	Nüմuna 2 (№ 174)	Nüմuna 3 (№ 177)	Nüմuna 4 (№ 178)	Nüմuna 5 (№ 175)
Kinematik özlülük, mm ² /s:					
100 °C-də	12.90	13.641	13.07	13.532	11.732
40 °C-də	103.74	116.65	111.12	88.748	108.04
Özlülük indeksi	119.8	114.4	112.7	154.6	96.1
Srixiq. 20 °C-də, kg/m ³	909.5	915.6	915.8	871.2	900.4
Sulfat külflütiyi, %	1.72	1.67	1.83	1.30	0.68
Balaxamı nefindən alınmış T-46 baza yağının tərkibi, %:					
alüminosilikatla tamızlanmış	90.17	-	-	-	-
silikagella tamızlanmış	-	90.17	-	-	80.0
bentonitla tamızlanmış	-	-	90.17	-	-
SN-150 yağı	-	-	-	38.0	-
VHIV-1 yağı	-	-	-	27.0	-
AclubeV 5040 özlülük aşşarı (Yaponiya)	4.0	4.0	4.0	-	-
PА-2600 va CCK-400D aşşarlar paketi (Belarus)	5.0	5.0	5.0	-	-
Lubrizol aşşarların konsernatları	-	-	-	35.0	20.0

Cadvat

Nömrə	Çöküntünün məqdarı, %	Kinematik özlülük, 100°C-də, mm ² /s.		Kinematik özlülüğün artması, %	Turuş əddi, mq KOH/q.		Turuş əddinin artması, mq KOH/q
		Oksidlaşmadan aval	sonra		Oksidlaşmadan aval	sonra	
№ 173	0.16	12.906	15.561	20.57	0.14	5.07	4.93
№ 174	0.19	13.641	17.096	25.33	0.20	3.76	3.56
№ 175	0.29	11.732	14.827	26.38	0.17	4.12	3.95
№ 177	0.13	13.070	17.898	26.94	0.09	2.6	2.51
№ 178	0.17	13.532	14.741	8.93	0.15	4.6	4.45

Qeyd. № 173 – T-46 – 90.17 %+4.0 % Aclube V 5040+5 % PA-2600+0.83 % CCK-400D (Belarus) № 174 – T-46 – 90.17 % (№ 507)+4.0 % Aclube V 5040+5 % PA-2600+0.83 % CCK-400D (Belarus) № 177 – T-46 + PA-2600 + CCK-400D; № 175 T-46 + 20 % Lubrizol aşşaların konsernati (ABŞ); № 178 – 38 % SN-150 + 27 % VHVI + 35 % Lubrizol aşşaların konsernati (ABŞ).

178 №-li nümunə ən aşağı külliüləyə malikdir. Nümunələr 40 saatlıq FOCT 11063-77 üzrə davamlılıq sınığından keçib (çöktüntü - 0,16-0,29 %) və müəyyən edilib ki, onlar API tsəsnifatına görə SE/CC (Γ qrupuna) addır.

Belçiklə, tərkibində xarici aşqarlar paketi (Belarus və Lubrizol (ABŞ)) olan Bakı nefti- rindən alınan yağ nümunələri hazırlanıb. Nü- munələr bu aşqarlar paketlərini yaxşı qəbul edir. Ən kiçik sulfat külliylüün Lubrizol aşqarlar koncentratlı nümunələrdə olduğu aşkarlanıb.

Gələcək tədqiqatlar üçün Belarus istehsalı olan aşqarlar paketi və Lubrizol aşqarlar kon-

sentratı ile aşağıdaki yağ nümuneleri hazırlayıb:

nümunə 1 (№ 173) alümosilikatla təmizlənmiş T-46 baza yağı + PA-2600 aşqarlar paketi + CCK-400D (Belarus);

nümunə 2 (№ 174) silikagellə təmizlənmə T-46 baza yağı + PA-2600 aşqarlar paketi + CCK-400D № 507:

nümunə 3 (№ 177) bentonitlə təmizlənmə
T-46 baza yağı + PA-2600 aşqarlar paketi
+ CCK-400D;

nümunə 4 (№ 178) SN-150 baza yağı + VHV
baza yağı + Lubrizol aşqarlar konsentratı;

nümunə 5 (№ 175) silikagello təmizlənmiş T-46 baza yağı + Lubrizol aşqarlar konsentratı. Cədvəl 4-də Belarus aşqarlar paketi və Lub-

rizol aşqarlar konsentratı ilə qarışdırılmış yağ nümunələrinin ГОСТ 11063-77 üzrə oksidləşməyə qarşı davamlılığının nəticələri verilib.

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkışafı Fonduunun maliyyə dəstəyi ilə yerinə yetirilmişdir (Qrant № EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/26/4).

Ədəbiyyat siyahısı

1. Венцель С.В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего сгорания. – М.: Химия, 1979, 240 с.
2. Дружинина А.В., Миagina М.С. Нефтяные масла и присадки к ним // Труды ВНИИП, вып. XII. – М.: Химия, 1970, с. 226.
3. Кульев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. – М.: Химия, 1972, 29 с.
4. http://wanfychem.com/export/prisadki_k_maslam/motor_oil/
5. http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=824
6. Анисимов И.Г., Бадыштова К.М., Бнатов С.А. и др. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: справочник под ред. В.М. Школьникова, изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Техинформ, 1999, 596 с.
7. <http://www.avtonov.svoi.info/oil.html>
8. ГОСТ 17479.1–2015. Масла моторные. Классификация и обозначение.
9. <http://www.llk-naftan.by/data/image1.pdf>
10. Аббасов В.М., Гулиев И.С., Абдуллаев С.Э., Юсифов Ю.Г., Касумова Л.Х., Самедова Ф.И., Гасанова Р.З., Кулгасова В.М. Увеличение срока службы моторного масла подбором соответствующих присадок // Нефтегазовые технологии и аналитика, 2017, № 9, с. 30-33.

References

1. Ventsel' S.V. Primenie smazochnykh masel v dvigatelyakh vnutrennego sgorania. – M.: Khimia, 1979, 240 p.
2. Druzhinina A.V., Myagina M.S. Neftanye masla i prisadki k nim // Trudy VNIINP, vyp. XII. – M.: Khimia, 1979, 226 p.
3. Kuliev A.M. Khimia i tekhnologija prisadok k maslам i toplivam. – M.: Khimia, 1972, 29 p.
4. http://wanfychem.com/export/prisadki_k_maslam/motor_oil/
5. http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=824
6. Anisimov I.G., Badyshtova K.M., Bnatov S.A. et.al. Topliva, smazochnye materialy, tekhnicheskie zhidkosti. Assortiment i primenenie: spravochnik pod red. V.M. Shkol'nikova, izd. 2-e pererab. i dop.- Tekhinform, 1999, 596 p.
7. <http://www.avtonov.svoi.info/oil.html>
8. GOST 17479.1–2015. Masla motornye. Klassifikatsiya i oboznachenie.
9. <http://www.llk-naftan.by/data/image1.pdf>
10. Abbasov V.M., Guliev I.S., Abdullaev S.E., Yusifov Y.G., Kasumova L.Kh., Samedova F.I., Gasanova R.Z., Kulieva V.M. Uvelichenie sroka sluzhby motornogo masla podborom sootvetstvuyushchikh prisadok // Neftegazovye tekhnologii i analitika, 2017, No 9, pp. 30-33.