

Neft-mədən avadanlığının korroziyasına qarşı bakteri-sid-inhibitor kompozisiyasının işlənməsi və tədqiqi

O.D. İsmayılov¹,Z.A. Şabanova, k.ü.f.d.²,F.Q. Vəliyev, k.e.n.²¹Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Neft Şirkəti,

²"Neftqazelmətadqıqatlayıcı" İnstitutu

e-mail: famil.valiyev@socar.az

Açar sözlər: korroziya, neft-mədən avadanlığı, inhibitor.

Разработка и исследование ингибитор-бактерицидных композиций для защиты от коррозии нефтепромыслового оборудования

О.Д. Исмаилов¹, З.А. Шабанова, д.ф.н.², Ф.Г. Велиев, к.х.н.²¹Государственная нефтяная компания

Азербайджанской Республики,

²"НИПИнефгаз"

Ключевые слова: коррозия, нефтепромысловое оборудование, ингибитор.

Исследованы причины коррозии нефтепромыслового оборудования нефтяного месторождения "Нефт Дашлары". Установлено, что причиной коррозии в исследуемых объектах являются агрессивные компоненты в составе пластовых вод (H_2S , O_2 , CO_2) и микроорганизмы, вызывающие коррозию. Исследована возможность применения ингибиторных бактерицидов для защиты от коррозии.

На основе полiamидов, солей четвертичных аминов и глутарного альдегида разработаны новые ингибиторно-бактерицидные композиции. Установлено, что разработанные ингибитор бактерициды обладают высокой степенью защиты от коррозии в исследуемых объектах.

Development and study of inhibitor-bactericide compositions for corrosion protection of oil field equipment

O.D. Ismailov¹, Z.A. Shabanova, Ph. Dr. in Ch. Sc.²,F.G. Veliyev, Cand. in Ch. Sc.²,¹State Oil Company of Azerbaijan Republic,²"Oil-Gas Scientific Research Project" Institute

Keywords: corrosion, oil field equipment, inhibitor.

The paper studies the reasons for corrosion of oil field equipment in "Neft Daşları" oil field. It was defined that the corrosion reason in studied sites are the aggressive components in produced water (H_2S , O_2 , CO_2) and microorganisms causing corrosion. The possibility of applying inhibitor bactericides for corrosion protection has been investigated.

New inhibitor-bactericide compositions based on polyamide, salts of quaternary amines and glutaraldehyde as well have been developed. It was justified that developed inhibitor-bactericides have high protection degree in studied sites.

Korroziyaya məruz qalan elementlərin davamlılığının artırılması mədənlərin təhlükəsiz və səmərəli işləməsini təmin edən əsas amillərdən biridir [1–5].

Hal-hazırda Azərbaycanda mövcud olan neft yataqlarının əksəriyyəti istismarın son mərhələsində olmaqla, məhsulun yüksək sulaşma şəraitində istifadə olunur. Bu baxımdan neft-mədən avadanlıqlarında korroziyadan mühafizə üssünün təkmilləşdirilməsi aktuallıq kəsb edir.

Mədən avadanlıqlarının korroziyadan səmərəli mühafizə üssülündən biri inhibitorların istifadəsidir [6–9]. İnhibitorun miqdarını dəyişməklə və ya müxtalif inhibitorları tətbiq etməklə korroziyanın sürətini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkündür. Yüksək minerallaşmış ikifazalı neft-su sistemlərində, həmçinin hidrogen-sulfid saxlayan aqressiv fazaların təsirindən poladdan olan qazma avadanlıqları və boru kəmərlərində baş verən korroziyadan mühafizə üçün inhibitorlar işlənmişdir [10, 11]. Lakin bu inhibitorların korroziyadan mühafizə effekti və bakterisidlək xassəsi zəif olur.

Bu baxımdan neft-mədən avadanlığının H_2S , CO_2 və mikrobioloji korroziyadan mühafizəsi üçün yeni universal tipli inhibitor-bakterisidlərin işlənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Maqalədə Neft Daşları yatağının neft-mədən avadanlığının korroziyasına qarşı mühafizə tədbirlərinin işlənilib hazırlanmasına dair aparılmış tədqiqatların nəticələri verilir.

Təqrübə hissə

Neft Daşları yatağının neft-mədən avadanlığının korroziya səbəbləri öyrənilmiş, tədqiqat obyekti olaraq "Neft Daşları" NQÇI-nin 1 №-li

Cədvəl 1

Quyu №-si	Sulaşma, %	Ümumi mineral- laşma, q/l	İonlar, q/l				Mikroorganizmlərin miqdari, hüceyrəl/ SRB	Korroziya sürtü- şü, mm/il
			Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	HCO ₃ ²⁻	(Fe ²⁺ , Fe ³⁺)		
2210	66	39,470	21,979	0,106	1,830	0,614	51,0 10 ⁶	0,6017
1729	57	80,146	44,67	2,12	1,52	0,590	59,5 10 ⁶	0,7535
819	59	62,055	28,36	2,40	3,53	0,240	74,0 10 ⁶	1,2985
795	90	33,946	16,307	0,666	4,575	0,294	39,0 10 ⁶	1,3069
2180	50	47,608	26,587	0,360	1,830	0,230	68,0 10 ⁶	1,3756
2416	50	16,546	5,319	0,130	4,392	1,152	81,0 10 ⁶	1,4337
2570	60	26,547	11,344	0,398	4,575	1,050	53,0 10 ⁶	1,4594
2167	68	26,817	10,635	0,457	6,283	0,217	54,0 10 ⁶	1,5778
2114	67	40,421	20,915	0,490	3,355	0,791	81,0 10 ⁶	1,6451
2571	68	23,722	12,053	0,296	2,175	0,653	69,0 10 ⁶	1,7365
2425	64	52,325	27,714	0,235	2,988	0,614	51,0 10 ⁶	1,8578
966	64	30,946	13,116	0,220	5,490	1,216	62,5 10 ⁶	1,9222
2346	56	26,254	11,344	0,168	4,026	0,691	78,5 10 ⁶	2,1094
2568	50	16,433	5,317	0,201	4,392	1,250	69,0 10 ⁶	2,4749
2350	56	37,232	19,143	0,257	3,538	0,255	64,0 10 ⁶	2,5190
2065	68	23,278	7,444	0,788	5,307	2,049	76,8 10 ⁶	2,6342

Qeyd. Sulfatredüksiyadıcı bakteriyalar (SRB), dəmir bakteriyaları (FeB), karbohidrogen oksidlaşdırıcı bakteriyalar (KOB)

NQCS-nin sulaşmış istismar quyuları götürülmüşdür. Bu məqsədə sahənin 50 %-dan çox sulaşmış quyularından götürülmüş lay suları nümunənin korroziya aktiviliyi laboratoriya şəraitində yoxlanılmışdır. Nümunələrin tərkibində aggressiv ionlar (GOST 26449.1-85), müxtəlif növ bakteriyaların miqdarı (P.D 39-3-973-83), korroziyanın sürtüniyi və seçilmiş inhibitorun mühafizə effekti GOST-9.506-87 standartlarına uyğun olaraq təqdim edilmişdir.

Lay sularının tərkibindəki hidrogen sulfidin H₂S miqdarı OCT 39-234-89 standartına əsasən yodometrik üsulla təyin edilmişdir. Tədqiqat obyektiində götürülmüş su nümunələrinin kimyəvi və mikrobioloji analizinin nüticələri cədvəl 1-də öks olunmuşdur.

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi analiz edilən suların tərkibində metalin korroziyasını intensivləşdirən aggressiv anionlardan xlorid (Cl⁻) ionları 5,3-44,6 q/l, sulfat (SO₄²⁻) - 0,1-6,4 q/l, habelə hidrokarbonat (HCO₃²⁻) ionları - 1,8-6,3 q/l, dəmir (Fe²⁺, Fe³⁺) ionları isə 0,2-2,05 q/l təşkil edir [4]. Ayrı-ayrı quyulardan götürülmüş su nümunələrinin tərkibində H₂S-in miqdari 39-81 q/l arasında dayışır.

Kimyəvi analiz nüticəsində aşkar olunan hidrokarbonat ionları avadanlıqların CO₃ korroziyasının mövcudluğunu göstərir. CO₂-nin pərsial təzyiqi və mühitin temperaturu yüksəldikcə kor-

roziyanın intensivliyi də artıb [5].

Suyun götürüldüyü quydandan asılı olaraq sulfat reduksiya edici bakteriyaların (SRB) miqdarı 10⁶-10⁷ FeB miqdarı 10⁶-10⁸, KOB-nin miqdarı isə 10⁶-10⁸ hüceyrə/l arasında dayışır.

Bütün quyu nümunələrinin tərkibində (SO₄²⁻) ionlarının miqdari kifayət qəddərdir. SRB isə mühitdə olan sulfat (SO₄²⁻) ionlarının sulfid (S₂⁻) ionlarında reduksiya edir. Əmələ gəlmiş sulfid ionları mühitdə ayrılan hidrogen ionları ilə birləşərək hidrogen-sulfidə (H₂S) çevrilir. Neticədə yanarlış H₂S turş mühit yaratmaqla yanış, satının anod sahələrində əmələ gələn dəmir ionlarının qatılığını daha da artırır. Səthdə yanaran anod sahələrində ikiyənlik dəmir ionlarının üvaşlı dəmir ionlarına oksidləşməsi zamanı hidroliza uğraması baş verir və SRB-nin həyat fəaliyyəti üçün olverişli şərait yaranır.

KOB neftin və neftli birlükə çixan qazın tərkibində karbohidrogenləri natamam oksidləşdirir. KOB məhsulları korroziya aggressivliyinə malik maddələr olduğunu üçün mühitin korroziya aggressivliyini artırıraq turşu korroziyasının yanmasına səbəb olur. Hidrokarbonat (HCO₃²⁻) ionlarının miqdari 1,8-6,3 q/l yüksək olması KOB fəaliyyəti ilə əlaqədarıdır (bax: cədvəl 1).

Müxtəlif quyulardan götürülmüş lay sularının tərkibində korroziya tördəci komponent

Cədvəl 2

Quyu №-si	Reagentin sərfi, mq/l	Korroziya sürəti, mm/il			Langırmış əmsali	Mühafizə effekti, %
		2,475	2,154	16,1		
2568	60	0,076	32,6	96,29		
	-	2,519				
	60	0,134	18,8	94,68		
	100	0,032	78,7	98,72		
2350	-	2,634	-	-		
	60	0,064	41,2	97,57		
2065	-	0,029	90,8	98,89		
	100					


və müxtəlif növ bakteriyaların miqdari korroziyanın getməsinə səbəb ola bilər. Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, bu quyularda korroziya sürəti 0,6017-2,6342 mm/il arasında dayışır. "Neft Daşları" NQÇL-nin 1 sayılı NQÇS-nin 2568, 2350 və 2068 №-li quyu nümunələrində korroziya aktiviliyi dəha yüksəkdir.

Korroziyaya qarşı mühafizə tədbirləri

Yağ tursuları fraksiyasiyunun alfatik aminlərlə kondensləşmə məhsulü olan amidlərin yüksək temperaturda termik emalı nüticəsindən alınan birləşmələrin sirkə turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən universal təsirli inhibitorlar işlənilər hazırlanmışdır [12]. Qravimetrik sinqlar nüticəsində alınan "NEFTQAZ-2016 NS" inhibitorunun süni olaraq yaradılmış müxtəlif tərkibli kompozisiyalarının "Neft Daşları" NQÇL-da istismar olunan sulaşmış quyulardan götürülmüş mühitlərdə poladın hidrogen-sulfid və CO₂ korroziyasına qarşı inhibitor tasarı cədvəl 2-də verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi, inhibitorun qatılığından asılı olaraq onun mühafizə effekti 93-99 % olur.

Langırmış əmsali inhibitorun itirakı ilə korroziya sürətinin nə qədər azalmasını göstərir. İşlənmiş inhibitor kompozisiyalarına bakteri-şid təsirli maddələrin olacaq olunması ilə inhibitor-bakteri-şid işlənmişdir. Bu məqsədə glutar aldehidi və dördlü ammonium duzluların olacaq olunmaqla "NEFTQAZ-2016 NS" inhibitorun yeni kompozisiyalarının alınmışdır [10]. Hazırllanmış inhibitor kompozisiyalarının korroziya tərəfdən mikroorganizmlərə qarşı bakteri-şid təsiri öyrənilmiş və alınmış nüticələr şəkildə əks olmuşdur.

Inhibitorun qatılığını 20 mq/l-dən 60 mq/l-ə qədər artırıqda hər üç növ bakteriyalara qarşı



Sintez olunmuş inhibitor-bakterisidin mikrobioloji korroziyaya qarşı mühafizə effekti

mühafizə effekti əsaslıdır. İnhibitor qatılığının sonrakı 100 mq/l-ə qədər artırılması da mühafizə effektinin artırmasına səbəb olur. Reagentin qatılığını 100 mq/l-dən 120 mq/l-ə qədər artırıqda inhibitorun mühafizə effektiində praktiki dəyişiklik müşahidə olunmur. İnhibitorun optimal qatılığı KOB, FeB və SRB-nin 98 % məhv olmasına imkan yaradır.

İşlənmiş inhibitor bakterisidin mədən sinqları həyata keçirilmişdir. Hərəkət edən aq-reqatların köməyi ilə inhibitorlar dövrü olaraq neft quyuları (qoruyucu kəmər və qaldırıcı boru arasında qalan həlqəvi fəzaya) vurulmuşdur. Korroziyaya nəzarət qoşşaqlarında metal lõvhələr quraşdırılmışdır. Qəbul sinqlarının nüticələrinə əsasən işlənilmiş korroziya inhibitor-bakterisid kompozisiyasının 90-91 % mühafizə effektini malik olduğu müəyyən edilmiş və sulaşmış istismar quyuları korroziyadan mühafizə üçün tövsiyə olunmuşdur.

Nəticə

1. Müəyyən olunmuşdur ki, "Neft Daşları" NQÇL-nin istismar olunan quyularında korro-

ziya törədici komponentlərin və müxtəlif növ bakteriyaların miqdari korroziyanın getməsinə səbəb ola biləcək həddədir. Belə ki, hidrogen-sulfid 39–81 q/l, aqressiv anionlardan Cl⁻ ionları 5.3–44.6 q/l, SO₄²⁻ ionları – 0.1–6.4 q/l təşkil edir. HCO³⁻ ionlarının miqdarı – 1.8–6.3 q/l, dəmir (Fe²⁺, Fe³⁺) ionlarının miqdarı 0.2–2.05 q/l arasında dəyişir.

2. Suyun götürüldüyü quyudan asılı olaraq SRB-nin miqdarı 10⁴–10⁸, FeB-nin 10⁶–10⁸,

KOB-nin isə 10⁶–10⁸ hüceyrə/l arasında dəyişir.

3. "Neft Daşları" NOCl-də istismar olunan neft-mədən avadanlıqlarının korroziyadan mühafizəsi üçün poliamidlərin qutar aldehidi və dördlü ammonium duzları ilə bakterisid-inhibitor kompozisiyaları işlənmüşdür.

4. İşlənmiş inhibitor kompozisiyalarının 100 mq/l qatlığında H₂S korroziyasından mühafizə effekti 98.3 %, korroziya törədici bakteryalara qarşı mühafizə effekti isə 99 %-dir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Tuttle R.N. Corrosion in oil and gas production // Journal of Petroleum Technology, 1987, 39, pp. 756–762.
2. Kermani M.B., Harrop D. The impact of corrosion on the oil and gas industry // SPE Production Facilities 11, 1996, pp. 186–190.
3. İsmailov O.D., Şabanova Z.A., Veliyev F.G. Analiz prichin razvitiya oslozhnenii na neftegazopromslovskikh ob'yek-takh // Neftepererabotka i neftekhimia, 2018, № 7, 49 c.
4. Truman S. Light, Stuart Licht, Anthony C. Bevilacqua et. all. The fundamental conductivity and resistivity of water // Electrochemical and Solid-State Letters, 2005, 8 (1) E16-E19.
5. Schmitt G. Fundamental aspects of CO₂ corrosion, 1st edition // NACE, Houston, 1984, 10 p.
6. Rajeev P., Surendranathan A.O., Murthy Ch.S.N. Corrosion mitigation of the oil well steels using organic inhibitors // Journal of Materials and Environmental Science, 2012, 3(5) pp. 856–869.
7. Growcock F.B., Lopp U.R. The inhibition of steel corrosion in hydrochloric acid with 3-phenyl-2-propyn-1-ol. CorroSci, 1988, 28, pp. 397–410.
8. Quraishi M.A., Jamal D. Fatty acid triazoles novel corrosion inhibitors for oil well steel (N-80) and mild steel. JAOCS, 2000, 77, pp. 1107–1112.
9. Xianghong L., Deng S., Fu H., Guannan M.U. Inhibition effect of 6-benzylaminopurine on the corrosion of cold rolled steel in H₂SO₄ solution. CorroSci, 2009, 51, pp. 620–634.
10. Quraishi M.A., Jamal D. Corrosion inhibition of fatty acid oxadiazoles for oil well steel (N-80) and mild steel. Materials Chemistry and Physics, 2001, 71, pp. 202–205.
11. Okafor P.C., Liu C.B., Zhu Y.J., Zheng Y.G. Corrosion and corrosion inhibition behavior of N80 and P110 carbon steels in CO₂ saturated simulated formation water by rosin amide imidazoline. IndEngng and Chem Res, 2011, 50, pp. 7273–7281.
12. Sultanov E.F., Şabanova Z.A., Əliyeva S.B., Həsənova Ü.E., Veliyev F.Q. Qaz kəmərlerinin borudaxili korroziyadan mühafizə üçün yeni bakterisid-inhibitörün sintezi və onun mühafizə effektinin tədqiqi // Kimya Problemləri, 2016, № 4, s. 394–399.

References

1. Tuttle R.N. Corrosion in oil and gas production // Journal of Petroleum Technology, 1987, 39, pp. 756–762.
2. Kermani M.B., Harrop D. The impact of corrosion on the oil and gas industry // SPE Production Facilities 11, 1996, pp. 186–190.
3. İsmailov O.D., Şabanova Z.A., Veliyev F.G. Analiz prichin razvitiya oslozhnenii na neftegazopromslovskikh ob'yek-takh // Neftepererabotka i neftekhimia, 2018, № 7, 49 c.
4. Truman S. Light, Stuart Licht, Anthony C. Bevilacqua et. al. The fundamental conductivity and resistivity of water // Electrochemical and Solid-State Letters, 2005, 8 (1) E16-E19.
5. Schmitt G. Fundamental aspects of CO₂ corrosion, 1st edition // NACE, Houston, 1984, 10 p.
6. Rajeev P., Surendranathan A.O., Murthy Ch.S.N. Corrosion mitigation of the oil well steels using organic inhibitors // Journal of Materials and Environmental Science, 2012, 3(5) pp. 856–869.
7. Growcock F.B., Lopp U.R. The inhibition of steel corrosion in hydrochloric acid with 3-phenyl-2-propyn-1-ol. CorroSci, 1988, 28, pp. 397–410.
8. Quraishi M.A., Jamal D. Fatty acid triazoles novel corrosion inhibitors for oil well steel (N-80) and mild steel. JAOCS, 2000, 77, pp. 1107–1112.
9. Xianghong L., Deng S., Fu H., Guannan M.U. Inhibition effect of 6-benzylaminopurine on the corrosion of cold rolled steel in H₂SO₄ solution. CorroSci, 2009, 51, pp. 620–634.
10. Quraishi M.A., Jamal D. Corrosion inhibition of fatty acid oxadiazoles for oil well steel (N-80) and mild steel. Materials Chemistry and Physics, 2001, 71, pp. 202–205.
11. Okafor P.C., Liu C.B., Zhu Y.J., Zheng Y.G. Corrosion and corrosion inhibition behavior of N80 and P110 carbon steels CO₂ saturated simulated formation water by rosin amide imidazoline. IndEngng and Chem Res, 2011, 50, pp. 7273–7281.
12. Sultanov E.F., Şabanova Z.A., Əliyeva S.B., Həsənova Ü.E., Veliyev F.Q. Gaz kəmərlerinin borudaxili korroziyadan mühafizə uchun yeni bakterisid inhibitörün sintezi və onun mühafizə effektinin tedqiqi // Kimya problemləri, 2016, № 4, pp. 394–399.